EUROVLIES DEUTSCHLAND
Technische Vliesstoffe · Filtration

EUROBOND EB 30

Artikelbezeichnung article article	**Eurobond EB 30**	**Prüfvorschrift**
Faserzusammensetzung composition composition	100 % Viskose	
Verfestigung/Faserorientierung bonding/structure of nonwoven consolidation/structure du nontissé	Binderverfestigt chemical bonded	
Gewicht **[g/m²]** weight poids	30	DIN EN 29073 T.1
Dicke **[mm]** thickness epaisseur	0,3	DIN EN 29073 T.2
Dichte **[g/cm³]** density densité	---	
Höchstzugkraft längs **[N/5cm]** tensile strength md résistance sens long	80	DIN EN 29073 T.3
Höchstzugkraft quer **[N/5cm]** tensile strength cd résistance sens large	18	DIN EN 29073 T.3
Dehnung längs **[%]** elongation machine md allongement à la rupture sens long	7	DIN EN 29073 T.3
Dehnung quer **[%]** elongation machine cd allongement à la rupture sens large	17	DIN EN 29073 T.3
Luftdurchlässigkeit **[l/m²s]** permeability to air perméabilité à l'air	4.500	DIN 53887
Porengröße **[µm]** size of pores/dimension des pores: größte Pore largest/grand viele Poren many pores/moyens	 100 40	DIN ISO 2942
Porenvolumen **[%]** volume of pores / volume des pores	---	

Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und haben kein anderes Ziel, als über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten zu informieren. Sie können auf keinen Fall garantieren, dass unsere Produkte diese oder jene Eigenschaften besitzen oder zu einer bestimmten Anwendung angebracht sind. Es ist die Sache des Benutzers, sich über eventuell existierende industrielle Eigentumsrechte abzusichern. Die Qualität unserer Produkte ist im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen garantiert.