

RENOLIN ZAF B HT Reihe

Universelles zink- und aschefreies, demulgierendes Hydrauliköl und Industriegetriebeöl, exzellente Stabilität, sehr hoher Verschleißschutz

Beschreibung

Bei der Entwicklung der RENOLIN ZAF B HT Reihe standen neben hoher thermischer und oxidativer Beständigkeit auch exzellente Verschleißschutzeigenschaften der Formulierung im Vordergrund. Neueste zink- und aschefreie Additivtechnologie in Verbindung mit ausgewählten mineralölbasischen Solvent-Raffinaten gewährleisten exzellente Hydraulik- und Getriebeöleigenschaften.

Als Rohstoffkomponenten für RENOLIN ZAF B HT werden Produkte neuester Schwefel/Phosphor-Additiv-Technologie in Verbindung mit ausgewählten Antioxidantien und Korrosionsschutz-Additiven eingesetzt.

Diese speziellen Additive gewährleisten einen außerordentlich robusten Verschleißschutz. Die Produkte der RENOLIN ZAF B HT-Reihe (HT = High Temperature Stability) garantieren sehr gute Verschleißschutzeigenschaften in Hydraulikpumpen und Hydraulikmotoren (die Vickers Vane Pump-Prüfung wurde mit exzellentem Ergebnis abgeschlossen, Ring- und Flügelverschleiß in der Vickers Pumpenprüfung sind signifikant geringer gegenüber konventioneller zink- und aschefreier Additiv-Technologie). Darüber hinaus wurden alle Hydrauliköl-relevanten Prüfungen mit sehr guten Ergebnissen bestanden. Hervorzuheben ist die für eine zink- und aschefreie Phosphor/Schwefel-Formulierung hervorragende Kupfer- und Buntmetallverträglichkeit der Produkte. Das Korrosionsschutzverhalten sowohl bei normalen Prüfbedingungen als auch in feuchter Umgebung ist hervorragend (Prüfung der Kupfer/Buntmetall-Verträglichkeit, Prüfung in Verbindung mit erhöhtem Wassergehalt).

Vorteile

- Universelles Hydraulik- und Getriebeöl
- Sehr guter Pumpenverschleißschutz
- Sehr hohe Fresstragfähigkeit
- Exzellenter Wälzlagerverschleißschutz
- Hohe oxidative und thermische Stabilität, gute Alterungsstabilität
- Sehr gute Hydrolysestabilität
- Hoher Korrosionsschutz, auch in Anwesenheit von Feuchtigkeit/Wasser
- Exzellenter Buntmetallkorrosionsschutz, auch in Anwesenheit von Feuchtigkeit/Wasser
- Gutes Luftabscheidevermögen und Schaumverhalten, sehr gutes Verhalten gegenüber Dichtungswerkstoffen
- Zink- und aschefrei (schwermetallfrei)
- Neueste Phosphor/Schwefel-Additiv-Technologie

RENOLIN ZAF B HT Reihe

Universelles zink- und aschefreies, demulgierendes Hydrauliköl und Industriegetriebeöl, exzellente Stabilität, sehr hoher Verschleißschutz

Die für Industriegetriebeöle (gemäß DIN 51517 Teil 3) relevanten Verschleißschutzprüfungen konnten ebenfalls mit sehr guten Ergebnissen erfolgreich bestanden werden. Insbesondere die Prüfung der Fressverschleiß-Tragfähigkeit in der FZG Verspannungsprüfmaschine (FZG A/8,3/90) wurde mit einer Schadenskraftstufe >12 mit sehr gutem Ergebnis bestanden. Darüber hinaus zeigen diese Produkte ein außerordentlich gutes Wälzlagerverschleißverhalten. Die relevante Prüfung im FAG/FE8-Wälzlagerprüfgerät bei 7,5 rpm/80 °C bei einer axialen Last von 80 KN konnten mit geringsten Verschleißwerten bestanden werden. Die für die Industriegetriebeöle relevanten Anforderungskriterien wurden ebenfalls übertroffen.

Somit erfüllt und übertrifft RENOLIN ZAF B HT Reihe alle Anforderungen von Hydraulikölen als auch Industriegetriebeölen. Die Produkte sind universell einsetzbar, die Formulierung robust, bei hoher oxidativer und thermischer Stabilität, auch in Anwesenheit von Feuchtigkeit und freiem Wasser.

Bei der Entwicklung wurde besonderen Wert auf die sehr gute Buntmetall-Verträglichkeit gelegt. Dabei wurden messinghaltige Lagermaterialien als auch kupfer/zinkhaltige Legierungen bei sehr hohen Temperaturen über einen längeren Zeitraum sowohl trocken als auch in Anwesenheit von Feuchtigkeit und freiem Wasser getestet und das Verhalten des Öles auf die Metalloberfläche beurteilt. Die RENOLIN ZAF B HT-Produkte weisen dabei ein exzellentes Korrosionsschutzverhalten auf. Legierungen, wie sie in Pumpen, Kolben, Pumpenlagern, Hydraulikpumpenkolben und -lagern, in Messingkäfigen bei Wälzlagern eingesetzt werden, werden sicher vor Korrosion und Verschleiß geschützt. Die Oxidationsstabilität in Anwesenheit von katalytisch wirkenden Eisen-, Kupfer- und Messingmaterialien ist

hoch. Auch bei hohen Temperaturen bleiben die Produkte stabil und neigen nicht zu Ablagerungen.

Anwendung

Die Produkte der RENOLIN ZAF B HT Reihe sind hochwertige Hydrauliköle als auch Schmieröle. Die Produkte können auch als Industriegetriebeöle eingesetzt werden. Die Produkte der RENOLIN ZAF B HT Reihe sind Universalöle, können für unterschiedlichste Anwendungen als Hydrauliköl (HLP) als auch Industriegetriebeöle (CLP) eingesetzt werden. Die RENOLIN ZAF B HT Reihe wird für den Einsatz in Hydraulikanlagen, in Pressen und Werkzeugmaschinen als universelles Umlauf- und demulgierendes Getriebeöl empfohlen. Die Produkte der RENOLIN ZAF B HT Reihe können sowohl für stationäre als auch mobile Hydraulikanlagen empfohlen werden.

Spezifikationen

Die Öle der RENOLIN ZAF B HT Reihe erfüllen und übertreffen die Anforderungen nach

- DIN 51524-2: HLP
- ISO 6743-4: HM
- DIN 51517-3: CLP
- ISO 6743-6: CKC
- DBL 6713-HLP

RENOLIN ZAF B HT Reihe

Universelles zink- und aschefreies, demulgierendes Hydrauliköl und Industriegetriebeöl, exzellente Stabilität, sehr hoher Verschleißschutz

Typische Kennwerte:

Produktname		B 5 HT	B 10 HT	B 22 HT	B 32 HT	
Eigenschaften	Einheit					Prüfung nach
ISO VG		5	10	22	32	
Kinematische Viskosität						DIN EN ISO 3104
bei 0 °C	mm ² /s	17,2	57,2	185	355	
bei 40 °C	mm ² /s	4,6	10	22	32	
bei 100 °C	mm ² /s	1,6	2,7	4,4	5,4	
Viskositätsindex	---	105	100	106	96	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	824	848	863	875	DIN 51757
Farbzahl	ASTM	0,5	0,5	0,5	1,0	DIN ISO 2049
Flammpunkt (Cleveland)	°C	130	170	210	220	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	< -54	< -54	-33	-33	DIN ISO 3016
Neutralisationszahl	mgKOH/g	0,2	0,2	0,2	0,2	DIN ISO 6618
Luftabscheideverm. bei 50 °C	min	< 1	2	3	4	DIN ISO 9120
Kupferstreifenprüfung	Korr.grad	1-100 A 3	1-100 A 3	1-100 A 3	1-100 A 3	DIN EN ISO 2160
Stahlfingertest						DIN ISO 7120
- Verfahren A: dest. Wasser	Korr.grad	0	0	0	0	
- Verfahren B: Salzwasser	Korr.grad	0	0	0	0	
Belastbarkeit nach Brugger	N/mm ²	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	DIN 51347-2
Fresstragfähigkeit FZG A/8,3/90	Schadens- kraftstufe	≥ 10	≥ 10	≥ 12	≥ 12	DIN ISO 14635-1
FE8 Wälzlagerprüfung, D-7,5/80 KN/80 °C/80 h		← bestanden →				DIN 51819-3
Walzkörperverschleiß	mg Verschleiß	ISO VG 46: 0,5 mg				
Käfigverschleiß	mg Verschleiß	ISO VG 46: 94 mg				
Vickers Vane Pumpentest, V104 C; Verschleiß Gesamt	mg Verschleiß	← bestanden → ISO VG 46: 10 mg				DIN 51389-2
Buntmetallverträglichkeit (Messing, Cu-Zn-Legierung)	-	← keine Cu-Auslösung →				FUCHS Inhouse- Test
Temp. 100 °C, Dauer 168 h: Gehalt an gelöstem Metall in der Ölphase	-	keine Metallauslösung, auch in Anwesenheit von Wasser				FUCHS Inhouse- Test

RENOLIN ZAF B HT Reihe

Universelles zink- und aschefreies, demulgierendes Hydrauliköl und Industriegetriebeöl, exzellente Stabilität, sehr hoher Verschleißschutz

Typische Kennwerte:

Produktname		B 46 HT	B 68 HT	B 100 HT	B 150 HT	
Eigenschaften	Einheit					Prüfung nach
ISO VG		46	68	100	150	
Kinematische Viskosität						DIN EN ISO 3104
bei 0 °C	mm²/s	580	1000	-	-	
bei 40 °C	mm²/s	46	68	100	150	
bei 100 °C	mm²/s	6,8	8,8	11,3	14,7	
Viskositätsindex	---	101	100	99	97	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	kg/m³	876	882	882	880	DIN 51757
Farbzahl	ASTM	1,5	2,0	2,0	2,5	DIN ISO 2049
Flammpunkt (Cleveland)	°C	230	242	240	250	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-24	-21	-18	-18	DIN ISO 3016
Neutralisationszahl	mgKOH/g	0,2	0,2	0,2	0,2	DIN ISO 6618
Luftabscheidevermögen						DIN ISO 9120
- bei 50 °C	min	7	10		21	
- bei 75 °C	min			5	8	
Kupferstreifenprüfung	Korr.grad	1-100 A 24	1-100 A 24	1-100 A 24	3a-100 A 24	DIN EN ISO 2160
Stahlfingertest						DIN ISO 7120
- Verfahren A: dest. Wasser	Korr.grad	0	0	0	0	
- Verfahren B: Salzwasser	Korr.grad	0	0	0	0	
Belastbarkeit nach Brugger	N/mm²	35	35	35	35	DIN 51347-2
Fresstragfähigkeit FZG A/8,3/90	Schadens- kraftstufe	> 12	> 12	> 12	> 12	DIN ISO 14635-1
FE8 Wälzlagerprüfung, D-7,5/80 KN/80 °C/80 h		← bestanden →				DIN 51819-3
Walzkörperverschleiß	mg Verschleiß			ISO VG 46: 0,5 mg		
Käfigverschleiß	mg Verschleiß			ISO VG 46: 94 mg		
Vickers Vane Pumpentest, V104 C; Verschleiß Gesamt	mg Verschleiß	← bestanden → ISO VG 46: 10 mg				DIN 51389-2
Buntmetallverträglichkeit (Messing, Cu-Zn-Legierung)	-	← keine Cu-Auslösung →				FUCHS Inhouse- Test
Temp. 100 °C, Dauer 168 h: Gehalt an gelöstem Metall in der Ölphase	-	keine Metallauslösung, auch in Anwesenheit von Wasser				FUCHS Inhouse- Test

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.