

**Super-Langzeit-Kühlerschutzmittel auf Basis von hochreinem Monoethylenglykol (MEG) mit organischen Inhibitoren**

GLACELF AUTO SUPRA ist ein Kühlerschutz-Konzentrat und muß vor der Verwendung mit einer bestimmten Menge Wasser verdünnt werden (s. Mischtablette unter ANWENDUNGEN).

Von den Kühlerschutz-Produkten der TOTAL ist **GLACELF AUTO SUPRA** unser absolutes **Spitzenprodukt**.

## ANWENDUNGEN

Längste Wechselintervalle

Konzentrat zum Mischen

Mindestens 33%  
Frostschutz-Konzentrat

- Für den ganzjährigen Einsatz in wassergekühlten Verbrennungsmotoren in PKW's, LKW's, Notstromaggregaten, Baumaschinen und Landmaschinen; bietet effektiven Schutz vor dem Einfrieren oder Überhitzen des Motors.
- Ebenso für den Einsatz als Frost- und Korrosionsschutzmittel in Industrieanlagen und Wärmepumpen empfohlen.
- Die empfohlene Mindestkonzentration von **GLACELF AUTO SUPRA** liegt bei 33 Vol.%. Zum ganzjährigen Schutz des Kühlsystems vor Korrosion wird eine Einsatzkonzentration von 50 Vol.% empfohlen. Bitte niemals mehr als 70 Vol.% Kühlerschutzkonzentrat verwenden.
- **GLACELF AUTO SUPRA** mit Wasser von ausreichender Qualität mischen. Je nach Mischverhältnis bietet **GLACELF AUTO SUPRA** Gefrierschutz bei folgenden Temperaturen:

Vol.% <b>GLACELF AUTO SUPRA</b>	33	40	50	69
Kristallisationspunkt, °C	-20	-26	-37	-68
Siedepunkt, °C	105	107	110	115

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

- Leistungsfähigkeit von **GLACELF AUTO SUPRA**:
  - LKW's: 500 000 km (8000 Betriebsstunden)
  - PKW's: 250 000 km (2000 Betriebsstunden)

Es wird empfohlen, das Kühlmittel **alle 5 Jahre** in Kraftfahrzeugen zu wechseln.

Bitte ziehen Sie vor dem Einsatz von **GLACELF AUTO SUPRA** stets die Herstellervorgaben des Fahrzeug- oder Anlagenherstellers zu Rate.

## SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN:

- VW, AUDI, SEAT, SKODA, PORSCHE TL 774 D/F (G12/G12+)
- DEUTZ DQC CB-14
- FORD WSS-M97B44
- MAZDA MN 121 D
- STJLR.651.5003
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 SNF
- MB-Freigabe 325.3

TOTAL EMPFIEHLT  
DEN EINSATZ BEI :

- GM 6277M
- GMW 3420
- Jenbacher TA 1000-0201
- MWM 2091/11
- CAT 2091/11
- CUMMINS IS Serie u N14
- KOMATSU 07 892 (2009)
- MTU: MTL 5048 (Freigabe für Motoren der Baureihen 2000 C&I, 4000 C&I und 4000 Genset)

INTERNATIONAL:

- LEYLAND TRUCKS
- SCANIA
- SAAB
- VOLVO COOLANT VCS
- Wartsilla 32-9011
- Chrysler MS-12106
- Cummins CES 14439, CES 14603
- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D 3306, D 4656, D 4985, D 6210
- BS 6580
- JASO M325

**GLACELF AUTO SUPRA** basiert auf MEG (=Ethandiol), welches nach **VDI 4640 Blatt 1, Absatz 8.2, Tabelle 4** als gebräuchliches Frostschutzmittel für Wärmepumpen zugelassen ist. Das Konzentrat von MEG mit speziellen Korrosionsinhibitoren hat die **niedrigste bekannte Wassergefährdungsklasse** (1, schwach wassergefährdend).

## EIGENSCHAFTEN

Längster Schutz vor  
Korrosion

Schutz vor Ablagerungen

Hoch-Temperatur-Schutz  
auch für Aluminium-  
Bauteile

- **Amin-, nitrit-, silikat- und phosphatfreies** Kühlerschutzmittel auf Basis von Monoethylenglykol mit organischen Inhibitoren.
- Ausgezeichneter Schutz gegen Rost, Korrosion, Schaumbildung und Kavitation, besonders bei Motoren mit Aluminium- und Kupferbauteilen.
- Sichere Absenkung des Gefrierpunktes und Erhöhung des Siedepunktes.
- Durch die speziell entwickelten organischen Korrosionsinhibitoren wird die Bildung von Ablagerungen zuverlässig vermieden und die Metall-Oberflächen bleiben sauber. Die optimale Wärmeableitung bleibt somit lange erhalten.
- Reagiert nicht mit Elastomerdichtungen und Lackfarben.
- **Mischbarkeit:** Die TOTAL-Produkte GLACELF PLUS und GLACELF AUTO SUPRA sind mischbar. Beide Produkte sind jedoch nicht mischbar mit GLACELF CLASSIC.

## KENNWERTE

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEITEN	METHODEN	GLACELF AUTO SUPRA
Farbe			Rosa-orange fluoreszierend
Dichte bei 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1122	1,112
pH-Wert (50%ige wässrige Lösung)		ASTM D1287	8,6
Reservealkalität (pH 5,5)		GFC Pr L-110-03	6,2 mL HCl 0,1M
Siedepunkt (nicht verdünnt)	°C	ASTM D1120	180
Siedepunkt (verdünnt)	°C	ASTM D1120	110

Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können. **Fachinformationen für Industrie und Autohandel.** *Kühlmittel, die Monoethylenglykol beinhalten, dürfen nicht ins Abwasser gelangen. Diese sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.*

## LEISTUNGSNIVEAU

- ASTM D 1384: GLASSWARE Korrossionsprüfung**

Testbedingung: Mischung von 33% GLACELF AUTO SUPRA mit 67% demineralisiertem Wasser, 336 Stunden bei 88°C

### Gewichtsverlust (in mg/coupon)

	Kupfer	Lot	Messing	Stahl	Grauguß	Aluminium
ASTM D1384 Grenzwerte	10	30	10	10	10	30
GLACELF AUTO SUPRA	1,9	0,3	1,6	-0,5*	-1,4*	4,6

- ASTM D4340: Aluminium Wärmeabgabetest (Mischung von 25% GLACELF AUTO SUPRA mit demineralisiertem Wasser)**

### Gewichtsverlust (in mg)

ASTM D4340 Grenzwerte	1,0
GLACELF AUTO SUPRA	Unter 0,2

- ASTM D2570 Simulierter Service Korrosionstest**

### Gewichtsverlust (in mg/coupon)

	Kupfer	Lot	Messing	Stahl	Grauguß	Aluminium
ASTM D2570 Grenzwerte	20	60	20	20	20	60
GLACELF AUTO SUPRA	2,0	1,0	2,0	1,0	-3,0*	1,0

\*negative Zahlenwerte beschreiben eine Gewichtszunahme.

- ASTM D 6210: Kühlerfrostschutzmittel für Nutzfahrzeuge**

Laut der letzten Auffassung von ASTM D 6210 entspricht ein Kühlerfrostschutzmittel dieser Norm, wenn der Kavitationstest nach der Testmethode D 7583 mit einer Punktezahl unter 200 bestanden wird.

Ergebnis des ASTM D 7583 John Deere Kavitationstests

### Anzahl der Materialausbrüche (Pitting)

Zylinderlaufbuchse	1	2	3	4	5	6	Gesamt
GLACELF AUTO SUPRA	31	38	18	16	19	9	131

### Anzahl der Materialausbrüche (Pitting)

ASTM D7583 Grenzwerte	<200
COOLELF AUTO SUPRA	131