## **PRODUKTINFORMATION**



# FRAGOL HYDRAULIC PGS 22

### Synthetisches Hydrauliköl

**FRAGOL HYDRAULIC PGS 22** ist ein synthetisches Hochleistungshydrauliköl der ISO VG 22 auf Basis von wasserlöslichen Polyalkylenglykolen (PAG). Durch den Einsatz neuster Additivtechnologie erzielt es gute Verschleißschutz- und Hochdruckeigenschaften, die in Hydraulikanlagen benötigt werden.

**FRAGOL HYDRAULIC PGS 22** kann bis zu 5% Wasser aufnehmen, ohne seine Eigenschaften zu verändern.

#### **ANWENDUNG**

FRAGOL HYDRAULIC PGS 22 wurde entwickelt für:

- Hydraulik- und Umlaufsysteme
- Anwendungen im Außenbereich bei niedrigen Temperaturen
- Gering bis mittelstark belastete Lager, z.B. in Ventilatoren
- Ventilschmierung
- · Als Universalschmierstoff

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technischen Berater.

#### **TEMPERATURBEREICH**

-25 °C bis 140 °C

#### **QUALIFIKATIONEN**

**FRAGOL HYDRAULIC PGS 22** erfüllt oder übertrifft die Anforderungen der folgenden Normen:

ISO-L-HEPG (nach ISO 6743-4:2015) HVLP (nach DIN 51524-3)

#### **VORTEILE**

**FRAGOL HYDRAULIC PGS 22** bietet im Vergleich zu Mineralölen und Ölen auf anderer synthetischer Basis viele Vorteile:

- Ausgezeichnete Lasttrageeigenschaften
- Guter Verschleißschutz
- Keine Bildung von Ablagerungen
- Gutes Luftabscheideverhalten
- Verlängerte Wechselintervalle

#### **VERTRÄGLICHKEIT**

FRAGOL HYDRAULIC PGS 22 ist nicht mit Schmierstoffen auf anderer Basis verträglich. PAGs haben zudem die Eigenschaft, Einkomponentenlacke zu lösen. Wir empfehlen Rücksprache mit den Herstellern von Dichtungen, Schläuchen und anderen Komponenten, um die Verträglichkeit mit diesem Produkt zu ermitteln.

Bitte lesen Sie auch unser technisches Datenblatt zur Umstellung auf PAG-basierte Schmierstoffe.

#### **TYPISCHE EIGENSCHAFTEN**

FRAGOL HYDRAULIC PGS 22	Wert	Maßeinheit	Methode
Aussehen	Klare Flüssigkeit	-	Visuell
Viskosität bei 40 °C	23.0	mm²/s	ASTM D-445
Viskosität bei 100 °C	4,6	mm²/s	ASTM D-445
VI	149	-	ASTM D-2270
Dichte bei 15,6 °C	1,013	kg/l	ASTM D-1298
Säurezahl	0,48	mg KOH/g	ASTM D-664
Flammpunkt (COC)	192	°C	ASTM D-92
Pour point	-45	°C	ASTM D-97
Kupferkorrosion	1a	-	ASTM D-130
VKA bei 40kg/1h/75°C/1200U/min	0,58	mm	ASTM D-4172
VKA Schweißlast	126	kg	ASTM D-2783

2021-03

