TURMOFLUID LMI 300

Ausgabedatum: 08.09.2016

TURMOFLUID LMI 300 ist ein synthetisches Spezialöl mit ausgezeichneten Kriech- und Schmiereigenschaften. Eine wirkungsvoll zusammengestellte Kombination aus Basisöl und Additiven gewährleistet optimalen Schutz gegen Verschleiß und Korrosion.

TURMOFLUID LMI 300 besitzt die NSF/H1-Zulassung für Schmierstoffe, bei denen ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch nicht ausgeschlossen werden kann.

Besondere Eigenschaften

- Ausgezeichnete Kriecheigenschaften
- Geringe Staubbindung
- Hohes Lasttragevermögen
- Guter Korrosionsschutz
- Hohe Oxidationsstabilität
- Geruchs- und geschmacksneutral

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	farblos - transparent		
Dichte bei 20°C	0,95	g/cm³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-10 bis 220	°C	
Viskosität kin. bei 40°C	15	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Viskosität kin. bei 100°C	3,5	mm²/s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex (VI)	110		DIN ISO 2909
Pourpoint	-10	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 230	°C	DIN EN ISO 2592

Typischer Einsatzort

TURMOFLUID LMI 300 ist einsetzbar für eine große Bandbreite von Anwendungen innerhalb der Lebensmittel-, Getränke-, Pharma-, Kosmetik-, Dental-, Verpackungs- und Textilindustrie. Es ist besonders gut geeignet zur Schmierung von Ketten, Scharnieren, Bolzen, Gelenken, Bohrern oder Nadeln, sowie als Trenn- und Gleitmittel.

TURMOFLUID LMI 300 ist in nahezu allen automatischen Schmiersystemen leicht förder- und dosierbar.

Verpackungseinheiten

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 5 l Kanister, 60 l Fass, 200 l Fass

NSF 053684 · HALAL · Kosher

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: http://www.lubcon.com