


MOLYDUVAL

Carat 1



Helle Hochleistungs-Schmierpaste

Eine helle, relativ feste Schmierpaste für Gleitflächen in der Industrie. Es eignet sich für niedrige bis mittlere Geschwindigkeiten, relativ kleine Gleitbewegungen und hoher statischer und dynamischer Belastung. Es bildet einen dünnen, fettartigen druckbeständigen und festschmierstoffhaltigen Schmierfilm, der die Gefahr von Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt), Passungsrost, Reibkorrosion vermindert, insbesondere auch bei starken Vibrationen und/oder bei Feuchtigkeitseinflüssen, wenn z.B. Spülwasser, Kühl- oder Schneidflüssigkeiten einwirken.

Eigenschaften

- * guter Korrosionsschutz
- * wasserabweisend
- * verringert die Gefahr von Passungsrost (Tribokorrosion)
- * verringert Verschleiß
- * verringert die Gefahr von Ruckgleiten (Stick-Slip-Bewegung)
- * gute Haftfähigkeit
- * ungiftig

Anwendungen

- * für Gleitbahnen, Zahnräder, Führungsschienen und Gelenke vorwiegend bei langsamen Gleitbewegungen
- * für Gewindespindeln
- * zur Montage von Wellen-Naben-Verbindungen (Rädern, Wälzlagern, Scheiben, Bolzen, Flansche u.ä.)
- * für Schraub- und Bolzenverbindungen bei aggressiver Umgebung, z.B. Säuredämpfe oder alkalische Lösungen
- * für Wälz- und Gleitlager bei hohen Belastungen, hohen Drücken, oszillierender Bewegung, stoßweiser Belastung
- * für Spannfutter an Werkzeugmaschinen, z.B. Kleistangenfutter, Plankurvenfutter, Planspiralfutter, Drehfutter.

Technische Daten

Farbe		white
Konsistenz, Klasse NLGI		ca. 4
Bezeichnung		MPF4-20
Grundöl		White Oil
Bezeichnung		ISO-L-XBAEB4
Dichte 15°C	kg/m ³	1020
Wasserbeständigkeit static	Grade	0
Temperaturbereich	°C	-20 -> +70
Tropfpunkt	°C	100

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 17.12.2013

