

Technisches Datenblatt

ABSODAN Plus



Druckdatum 27.03.2018
Fassung 2017-07-12

Produktbeschreibung

Diatomeenerde (Moler) granuliert, kalziniert.

Typische chemische Analyse (Nach Trocknung bei 110°C)

SiO ₂	71,0 %
Fe ₂ O ₃	8,4 %
Al ₂ O ₃	10,5 %
TiO ₂	1,4 %
CaO	2,5 %
K ₂ O + Na ₂ O	2,1 %
MgO	1,6 %
Andere Oxide	1,1 %

Glühverlust (1025°C)	0,94 %
Reindichte	2,3 g/cm ³
pH (10% wasserhaltige Suspension)	5,5

Technische Daten

	Min.	Max.	Durchschnitt
Schüttgewicht		555 g/l	533 g/l
Absorptionsfähigkeit, Wasser (Westinghouse w/w)	110 %		124 %
Absorptionsfähigkeit, Öl (Westinghouse w/w)	75 %		91 %

Partikelgrößenverteilung (Gewicht)

	Min.	Max.	Durchschnitt
> 1,5 mm		8 %	3 %
1,0-1,5 mm			37 %
0,5-1,0 mm			49 %
0,3 - 0,5 mm			8 %
0,09 - 0,3 mm		4,1 %	2 %
< 0,09 mm		1 %	0,2 %

Die angegebenen Werte sind von unserem Labor über einen Zeitraum von 12 Monaten ermittelte Durchschnittswerte.