

## RENOLIN MR MC

### Universelle Schmier- und Hydrauliköle auf Basis spezieller, hydrierter Grundöle (MC-Grundöle)

#### Beschreibung

Die Produkte der RENOLIN MR MC-Reihe sind universelle zinkhaltige Schmier- und Hydrauliköle auf Basis spezieller teilsynthetischer Grundöle mit hohem, scherstabilem Viskositätsindex ( $VI > 150$ ) und dispergierenden und detergierenden Eigenschaften. Die in der RENOLIN MR MC-Reihe verwendeten teilsynthetischen Grundöle werden durch ein spezielles Hochdruck-Hydrierverfahren gewonnen (Hydrocrack-Verfahren). Unter hohem Druck und hoher Temperatur werden die Molekularstruktur des Öls mit Hilfe eines Katalysators verändert und neue syntheseähnliche Grundöle geschaffen, die die Leistungsfähigkeit kommerzieller Schmier- und Hydrauliköle in entscheidenden Punkten übertreffen.

#### Anwendung

RENOLIN MR MC sind Schmieröle zur Umlauf- und Lagerschmierung, die hervorragend geeignet sind für alle Anwendungen in mobilen und stationären Hydraulikanlagen, für die der Einsatz eines Hydrauliköles HVLPD nach DIN 51502 in Anlehnung an DIN 51524-3 (HVLPD) empfohlen wird.

RENOLIN MR MC-Produkte sind Universal-Schmier- und -Hydrauliköle.

RENOLIN MR MC eignet sich hervorragend als Spindelöl und als Einlauf- sowie Korrosionsschutzöl.

#### Vorteile

- Teilsynthetische hydrierte Grundöle (MC-Basis)
- Hohe Oxidations- und Alterungsbeständigkeit
- Exzellentes Luftabscheidevermögen
- Geringe Schaumneigung
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Sehr guter Verschleißschutz
- Hoher und scherstabiler Viskositätsindex (hoher VI) –Mehrbereichscharakter, ermöglicht Sortenrationalisierung
- Großer Einsatztemperaturbereich
- Verlängerung der Serviceintervalle
- Multifunktionell, universell einsetzbar
- Sehr gutes Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen (DD - detergierend/dispergierend)
- Verhindert elektrostatische Aufladung



## RENOLIN MR MC

### Universelle Schmier- und Hydrauliköle auf Basis spezieller, hydrierter Grundöle (MC-Grundöle)

#### Anwendung (Fortsetzung)

Die RENOLIN MR MC-Produkte haben sich in der Praxis als Problemlöser in Werkzeugmaschinen erwiesen, bei denen wassergemischte Kühlschmierstoffe zum Einsatz kommen.

Aufgrund des sehr guten Viskositäts-Temperatur-Verhaltens werden diese Öle bei wechselnden Umgebungstemperaturen eingesetzt. Der hohe scherstabile Viskositätsindex ermöglicht in vielen Fällen eine Sortenrationalisierung.

In Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen (Temperaturniveau, Tankvolumen, Ölumlaufrate) können durch den Einsatz von RENOLIN MR MC-Produkten die Standzeiten um den Faktor 2 bis 3 verlängert werden – im Vergleich zu konventionellen HLP-Hydraulikölen.

#### Spezifikationen

Die Produkte erfüllen bzw. übertreffen die Anforderungen gemäß:

- DIN 51524-3: HVLPD
- ISO 11158: HV (Ausnahme: Demulgiervermögen nach DIN ISO 6614)

oelluxx 24

## RENOLIN MR MC

### Universelle Schmier- und Hydrauliköle auf Basis spezieller, hydrierter Grundöle (MC-Grundöle)

#### Ausgezeichneter Korrosionsschutz

Die RENOLIN MR MC-Öle weisen ausgeprägte Korrosionsschutzeigenschaften auf, wie sie üblicherweise nur Korrosionsschutzölen vorbehalten sind. Durch die ausgezeichneten Korrosionsschutzeigenschaften der RENOLIN MR MC-Öle ist sichergestellt, dass im System Korrosion an Stahl und NE-Metallen auch in Gegenwart von Wasser wirksam verhindert wird. Wir empfehlen deshalb, die RENOLIN MR MC-Öle als Einlauf- und Funktionsflüssigkeiten einzusetzen. Die mit diesen Ölen benetzten Metalloberflächen werden bei richtiger Lagerung zuverlässig vor Korrosion geschützt.

Zum Vergleich:

Prüfmethode	Prüfung nach	Einheit	HLP 46/ HM 46	RENOLIN MR 46 MC
Korrosionswirkung auf Kupfer	DIN EN ISO 2160	Korr.-grad	1-100 A 3	1-100 A 24
Korrosionsschutzverhalten gegenüber Stahl, Verfahren A und B	DIN ISO 7120	Korr.-grad	0	0
Prüfung von Korrosionsschutzölen auf Säureneutralisation Bromwässersäure-Tauchprüfung	DIN 51357	Korr.-grad / (Anzahl der Prüfbleche)	-	0/3
Meerwasser-Tauchprüfung	DIN 51538	Korr.-grad / (Anzahl der Prüfbleche)	-	0/3
Prüfung in Schwitz-Wasser-Klimaten	DIN 50017	Zyklen	-	8



## RENOLIN MR MC

### Universelle Schmier- und Hydrauliköle auf Basis spezieller, hydrierter Grundöle (MC-Grundöle)

Typische Kennwerte:

Produktname		RENOLIN MR MC				
Sortenbezeichnung		22	32	46	68	
Eigenschaften	Einheit					Prüfung nach
ISO VG		22	32	46	68	DIN 51519
Kinematische Viskosität						
bei - 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	671	1515	2773	5725	DIN EN ISO 3104
bei 0 °C	mm <sup>2</sup> /s	144	240	442	625	
bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	22	32	46	68	
bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	4,9	6,4	8,3	11,2	
Viskositätsindex	-	153	152	154	157	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	856	858	864	870	DIN 51757
Farbzahl	ASTM	1,5	1,5	1,5	1,5	DIN ISO 2049
Flammpunkt im offenen Tiegel nach Cleveland	°C	200	220	234	253	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	- 54	- 48	- 48	- 42	DIN ISO 3016
Neutralisationszahl	mgKOH/g	0,5	0,5	0,5	0,5	DIN 51558-1
Luftabscheidevermögen bei 50 °C	Minuten	3	4	7	9	DIN 51381
Schaumverhalten, Seq. I-III						ASTM D 892
24 °C, sofort/nach 10 min	ml	10/0	10/0	10/0	10/0	
93,5 °C, sofort/nach 10 min	ml	30/0	30/0	30/0	30/0	
24 nach 93,5 °C sofort/nach 10 min	ml	10/0	10/0	10/0	10/0	
Schmutztragevermögen / Detergiervermögen nach DBL 6571-4, Detergierhöhe	mm	80	80	80	80	DBL 6571-4
VKA Kegelrollenlager-Scherverlust, relativer Viskositätsabfall (V <sub>40</sub> und V <sub>100</sub> ) durch Scherung nach 20 h	%	< 15	< 15	< 15	< 15	DIN 51350-6
FZG A/8,3/90	Schadens- kraftstufe	11	11	11	11	DIN ISO 14635-1

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/Raumfahrzeug wieder entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.

oelluxx  24